

弹性聚氨酯节点密封胶

单组分、无溶剂液体弹性节点密封胶，它与大气湿气反应形成永久柔性密封，与许多基材有良好的粘结。

技术参数：

- λ 颜色：灰色
- λ 耗量：2.5-3.5kg/m²，具体根据基面和受力情况而定
- λ 断裂伸长率：≥80%
- λ 施工温度：5℃-30℃
- λ 已打开的容器，需密闭空气，倒置储存
- λ 储存期限：6个月

产品特性：

- λ 耐候性及防紫外线
- λ 高柔性
- λ 使用便捷，易于施工
- λ 防水抗渗、与沥青兼容
- λ 不含苯乙烯
- λ 空气湿度下硬化
- λ 耐碱性

应用领域：

全长户外门窗的粘接、窗台封口、金属/铜与塑料的连接密封、混凝土预制件构件的接缝、阳台和台阶的边缝密封、渗漏处

基层：

基材必须干燥、清洁、牢固、无降低粘性的物质。

连接接头用HADLAN FC240 22S密封，以避免IMBARAL DAB 30P进入裂纹和接头。

使用HADALAN HV230DD作为矿物和吸收性基材底漆，耗量约150ml/m²，干燥时间：20分钟。

对于非吸收性基材如金属、有色金属、塑料等的耗量为50ml/m²，用HADALAN HV230DD浸湿的布片擦拭基面即可。

施工：

1. 从容器边缘打开，保证容器能再次合上
2. 用刷子或滚筒均匀完整的涂抹底漆
3. 在新涂层中铺贴一层DAKORIT-DV110 89V土工布
4. 第二层涂层可以湿对湿也可以湿对干。
5. 表面要干燥了才可以承重。

注意：

本产品可以没有任何保护暴露在外，因为产品具有良好的耐候性。但如果长期处于受力状态，我们建议采用排水板和绝缘材料进行保护。

作业时穿戴好个人防护用品如眼罩、手套等，避免皮肤接触材料。要避免吸入粉尘。皮肤接触后可用水及温和的个人清洁剂清洁皮肤。溅入眼内应用水冲洗并尽快寻医，不可吞服。上述说明是经过大量测试和实践得出。但并不保证适用所有的情况，因此我们建议您在正式适用之前先进行试用。随着我们的研发工作，产品技术可能会发生变动。产品满足一般性商业条款。